Straight Flute Drills

	Series 106 Fractional	Hardness	Vc (sfm)		Diameter (D_1) (inch) 1/16	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2
P	ALLOY STEELS 4140, 4150, 4320, 5120, 5150, 8630, 86L20, 50100	≤ 500 Bhn or ≤ 52 HRc	60	RPM	3667	1834	1222	917	611	458
			(48-72)	Fr	0.0004	0.0007	0.0011	0.0014	0.0021	0.0028
				Feed (ipm)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
		≤ 615 Bhn or ≤ 58 HRc	50	RPM	3056	1528	1019	764	509	382
			(40-60)	Fr	0.0004	0.0008	0.0012	0.0016	0.0024	0.0031
				Feed (ipm)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
H	TOOL STEELS A2, D2, H13, L2, M2, P20, S7, T15, W2	≤ 500 Bhn or ≤ 52 HRc	60	RPM	3667	1834	1222	917	611	458
			(48-72)	Fr	0.0004	0.0007	0.0011	0.0014	0.0021	0.0028
				Feed (ipm)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
		≤ 615 Bhn or ≤ 58 HRc	50	RPM	3056	1528	1019	764	509	382
			(40-60)	Fr	0.0004	0.0008	0.0012	0.0016	0.0024	0.0031
				Feed (ipm)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
K	CAST IRONS Gray, Malleable, Ductile	≤ 220 Bhn or ≤ 19 HRc	250	RPM	15280	7640	5093	3820	2547	1910
			(200-300)	Fr	0.0010	0.0020	0.0030	0.0041	0.0061	0.0081
				Feed (ipm)	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
		≤ 330 Bhn or ≤ 36 HRc	195	RPM	11918	5959	3973	2980	1986	1490
			(156-234)	Fr	0.0010	0.0020	0.0030	0.0040	0.0060	0.0081
				Feed (ipm)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

Bhn (Brinell) HRc (Rockwell C)
rpm = Vc x 3.82 / D_1
ipm = Fr x rpm
reduce speed and feed 30 percent when using uncoated drills
refer to the KYOCERA SGS Tool Wizard® for complete technical information (www.kyocera-sgstool.com)

	Series 106M Metric	Hardness	Vc (m/min)		Diameter (D_1) (mm) 1	3	6	8	10	12
P	ALLOY STEELS 4140, 4150, 4320, 5120, 5150, 8630, 86L20, 50100	≤ 500 Bhn or ≤ 52 HRc	18	RPM	5816	1939	969	727	582	485
			(15-22)	Fr	0.006	0.018	0.035	0.047	0.058	0.070
				Feed (mm/min)	34	34	34	34	34	34
		≤ 615 Bhn or ≤ 58 HRc	15	RPM	4847	1616	808	606	485	404
			(12-18)	Fr	0.006	0.017	0.033	0.045	0.056	0.067
				Feed (mm/min)	27	27	27	27	27	27
H	TOOL STEELS A2, D2, H13, L2, M2, P20, S7, T15, W2	≤ 500 Bhn or ≤ 52 HRc	18	RPM	5816	1939	969	727	582	485
			(15-22)	Fr	0.006	0.018	0.035	0.047	0.058	0.070
				Feed (mm/min)	34	34	34	34	34	34
		≤ 615 Bhn or ≤ 58 HRc	15	RPM	4847	1616	808	606	485	404
			(12-18)	Fr	0.006	0.017	0.033	0.045	0.056	0.067
				Feed (mm/min)	27	27	27	27	27	27
K	CAST IRONS Gray, Malleable, Ductile	≤ 220 Bhn or ≤ 19 HRc	76	RPM	24235	8078	4039	3029	2424	2020
			(61-91)	Fr	0.016	0.048	0.096	0.128	0.160	0.192
				Feed (mm/min)	395	395	395	395	395	395
		≤ 330 Bhn or ≤ 36 HRc	59	RPM	18904	6301	3151	2363	1890	1575
			(48-71)	Fr	0.016	0.048	0.096	0.128	0.160	0.192
				Feed (mm/min)	305	305	305	305	305	305

Bhn (Brinell) HRc (Rockwell C)
rpm = (Vc x 1000) / (D_1 x 3.14)
mm/min = Fr x rpm
reduce speed and feed 30 percent when using uncoated drills
refer to the KYOCERA SGS Tool Wizard® for complete technical information (www.kyocera-sgstool.com)